



Технический паспорт

Артикул

Holzer GP PVC S2 200 AG 2.7 AS 0.7+0

Конструкция

Группа	ПВХ — масло и жиростойкость
Транспортирующая сторона	
Структура поверхности	Глянцевая
Толщина покрытия	0.7 мм
Цвет	Зеленое яблоко
Приводная поверхность	
Структура поверхности	
Толщина покрытия	00 мм (Пропитанная ткань)
Цвет	-
Тип ткани	EM
Количество тканевых слоев	2

Технические данные

Общая толщина	2.7 мм
Вес	3.30 кг/м ²
Рабочее натяжение при 1% удлинения	10 Н/мм
Минимальный Ø вала	50 мм
Мин. Ø вала обратное огибание	60 мм
Коэффициент трения о стальную рабочую сторону согласно ISO 21182	0.25
Рабочая температура	-10°C/+80°C
Твердость покрытия	80 ШорА
Антистатичность	√
Стандартная ширина	2000 мм

Свойства

Боковая жесткость	√
Желоб	
Пищевые допуски	
REACH / ROHS	
FDA	
ЕС1935:2004 / EU No.10/2011	
Антимикробный и антигидролизный	
Термостойкость	
Износостойкость	
Огнестойкость	
Бесшумность	
Электропроводимость	
Маслостойкость	√

Техническая информация по соединению

Тип соединения	Пальцы
Верхняя пластина	178°C
Нижняя пластина	176°C
Время	15 минут (полный цикл)
Давление	2 Бар

Применение

Лента общего назначения	Сыпучие и штучные грузы средней тяжести
Производственные линии	Сортировочные линии, складские комплексы

Отказ от ответственности

Вся информация является рекомендательной и считается надежной, но не делается никаких заявлений или гарантий любого рода в отношении ее точности или пригодности для конкретного применения. В связи с тем, что ООО Производственная Компания «Хольцер Флексо» не контролирует использование каждой единицы продукции, мы не несем никакой ответственности за пригодность и технологичность продуктов, упомянутых здесь. Это также относится к дефектам, повреждениям, косвенным убыткам и другим последствиям.